

одновременно по всему объёму кристалла. В реальных кристаллах процесс переполяризации протекает путём зарождения и разрастания в объёме кристалла областей с «благоприятным» по отношению к полю направлением поляризации.

В сегнетоэлектриках с фазовым переходом первого рода при темп-рах, несколько превышающих темп-ру фазового перехода  $T_c$ , в первом полях формируются двойные петли Г. с. (рис. 3). Петли такого рода связаны с поляризацией, индуцируемой полем  $E$  в пара-




Рис. 3. Двойные петли гистерезиса в сегнетоэлектриках.




Рис. 4. Зависимость  $\tilde{\Phi}$  от поляризации в неполярной фазе вблизи  $T_c$  при  $E=0$ ,  $E=E'_k$ ,  $E=E''_k$ .

электрической (неполярной) фазе. При увеличении поля на участке  $OB$  (в паразелектрич. фазе вблизи  $T_c$ ) зависимость  $\mathcal{P}(E)$  близка к линейной, как в обычных диэлектриках; при  $E=E'_k$  в кристалле индуцируется спонтанная поляризация, к-рая исчезает при уменьшении поля в точке  $E=E''_k$ . Возможность формирования двойных петель Г. с. связана с особенностями зависимости  $\tilde{\Phi}(\mathcal{P})$  в паразелектрич. фазе вблизи  $T_c$  (рис. 4). В паразелектрич. фазе, паряду с устойчивым состоянием  $\mathcal{P}=0$  при  $E=0$ , возможно появление при  $E \neq 0$  боковых минимумов, соответствующих поляризованию состоянию. При увеличении поля и достижении значения  $E=E'_k$ , достаточного для исчезновения минимума ф-ции  $\tilde{\Phi}(\mathcal{P})$  при  $\mathcal{P}=0$ , кристалл скачком изменяет свою поляризацию от  $\mathcal{P} \sim 0$  до  $\mathcal{P}=\mathcal{P}_1$ . При обратном ходе скачок в устойчивое состояние  $\mathcal{P} \approx 0$  происходит при поле  $E=E''_k$ , соответствующем исчезновению бокового минимума. При изменении знака  $E$  меняется и знак индуцируемой полем поляризации; в первом поле зависимость  $\mathcal{P}(E)$  имеет форму петли, состоящей из 2 лепестков (рис. 3).

Для наблюдения петель Г. с. обычно используются разл. модификации схемы Сойера — Таузэра (рис. 5).



Кристаллич. конденсатор  $C_k$ , состоящий из пластины полярирующего среза сегнетоэлектрич. кристалла с пансёшными на него металлич. электродами, включается в мостовую схему  $[C_0 - ёмкость (C_0 \gg C_k)]$ ,  $r_1$  и  $r_2$  — сопротивления]. Горизонтальное отклонение луча осциллографа пропорционально электрич. напряжению, т.е.  $E$ . На вертик. пластины осциллографа подаётся напряжение  $U = Q/Q_0$ , где  $Q$  — заряд на каждой из последовательно соединённых ёмкостей  $C_k$  и  $C_0$ . Т. к.  $Q = \mathcal{P}S$  ( $S$  — площадь электродов), то при циклическом изменении  $U$  на экране осциллографа наблюдается зависимость  $Q(U)$  или в определ. масштабе  $\mathcal{P} = \mathcal{P}(E)$ .

Лит. см. при ст. Сегнетоэлектрики.

Б. А. Струнов.

**ГИСТЕРЕЗИС УПРУГИЙ** — отставание деформации упругого тела от напряжения по фазе, в связи с чем в каждый момент времени величина деформации тела является результатом его предыстории. При циклич. при-

ложении нагрузки диаграмма, изображающая зависимость деформации  $\varepsilon$  от напряжений  $\sigma$ , даёт петлю Г. у. (рис.). Площадь петли  $\Delta U$  пропорциональна доле энергии упругости, перешедшей в тепло. Для оценки величины Г. у. пользуются отношением  $\Psi = \Delta U/U$ , где  $U$  — энергия упругой деформации (штриховка на рис.).  $\Psi$  является одной из мер *внутреннего трения* в твёрдых телах, что указывает на непосредств. связь Г. у. с внутр. трением. У металлич. материалов в пределах упругости  $\Psi < 1$ , у резиноподобных веществ,



Характерные петли упругого гистерезиса: а — при простом (моногармоническом) циклическом нагружении; б — при затухающих колебаниях; в — при нелинейных упругих деформациях резин; г — при обратимом мартенситном превращении кристаллических твёрдых растворов.

пластмасс и у металлов после больших пластич. деформаций может быть  $\Psi \gg 1$ . У анизотропных кристаллов и у дерева петли Г. у. отличаются по осям анизотропии, а у резин (рис., в) и пластмасс при нелинейности упругих деформаций имеют особую, часто нестабильную форму.

Различают два вида Г. у. — динамический и статический. Динамический Г. у. наблюдают при циклических изменениях напряжениях, макс. амплитуда к-рых существенно ниже предела упругости. Причиной этого вида Г. у. является неупругость либо вязкоупругость. При неупругости, помимо чисто упругой деформации (отвечающей закону Гука), имеется составляющая, к-рая полностью исчезает при снятии напряжений, но с нек-рым запозданием, а при вязкоупругости эта составляющая полностью со временем не исчезает. Как при неупругом, так и вязкоупругом поведении величина  $\Delta U$  не зависит от амплитуды деформации и меняется с частотой изменения  $\sigma$ . Динамич. Г. у. возникает в результате термоупругости, магнитоупругих явлений, а также изменения положения точечных дефектов и растворённых атомов в кристаллич. решётке тела под влиянием приложенных напряжений.

Статический Г. у. имеет место как при статич. так и при циклич. нагрузках под действием на-