

**Распределение спиновой плотности** М. п. позволяет исследовать распределение спиновой плотности в магн. элементарной ячейке. Спиновая плотность обусловлена

сими-симметричной части электронного распределения, ответственного за магн. момент атома. Кроме положит. областей (+), обязаных  $3d$ -электронам, видны области отрицат. намагниченности (-), связанные с  $4f$ -электронами.

М. п. позволила изучить многочисл. классы магн. структур, а также магн. фазовые превращения. Дифрактометры по времени пролёта на импульсных реакторах позволяют получить дифракц. картины высокого разрешения, а также изучать образцы находящихся между полюсами сильных магнитов или в камерах высокого давления.

Лит.: Бэкон Дж., Дифракция нейтронов, пер. с англ., М., 1957; И зюмов Ю. А., О зеров Р. П., Магнитная нейтронография, М., 1966; И зюмов Ю. А., Н айш В. Е., О зеров Р. П., Нейтронография магнетиков, М., 1981.

Ю. З. Позик.

**МАГНИТНАЯ ПЛЕНКА** — слой магн. вещества (обычно ферро- или ферримагнитика) толщиной от десят. нанометра до неск. микрометров с рядом особенностей атомно-кристаллич. структуры, магн., электрич. и др. физических свойств, отличающих плёнку от массивных магнетиков.

М. п. — удобный объект исследования свойств твёрдого тела (в т. ч. магнетизма), а также важный материал совр. техники (интегральной электроники, СВЧ-техники и др. отраслей).

Плёнки получают электролитич. осаждением металлов и сплавов, вакуумным испарением и конденсацией вещества на подложке, катодным распылением мишени, выращиванием из раствора-расплава, методами газотранспортных реакций и др. методами.

Структура и свойства плёнок в сильной степени зависят от темп-ры испарения материала и темп-ры подложки, степени вакуума, чистоты подложки, скорости конденсации и угла падения молекуллярного (атомного) пучка на подложку. В частности, состояние и чистота поверхности подложки определяют адгезию и прочность М. п.

При большом переохлаждении и пересыщении твёрдого раствора в М. п. возникают фазовая, структурная и субструктурная неравновесности: реализуются метастабильные состояния (см. Аморфные магнетики, Металлические стёкла), высокотемпературные модификации и фазы, сильно пересыщенные растворы, создаются большие макро- и микронапряжения (деформации), в поликристаллич. плёнках возникает очень высокая дисперсность кристаллитов и блоков, сильная разориентация блоков, избыточная концентрация дефектов решётки (вакансий, дислокаций и др.). Большое влияние на свойства плёнок оказывают разномасштабные поры.

Монокристаллич. плёнки с совершенной структурой получают выращиванием на монокристаллич. подложках с решёткой близкого структурного типа и с близкими значениями параметра решётки (молекулярно-лучевая эпитаксия, газофазная, жидкокристаллическая эпитаксия и др.).

При исследованиях М. п. из-за малого объёма магн. вещества обычно приходится применять высокочувствит. приборы и методы [феррозонд, вибрац. магнитометр, магнитометр на эффекте Джозефсона (см. Сквид), торсионный азимутометр, методы магнитного резонанса на СВЧ и др.]. В то же время малая толщина М. п., их прозрачность или зеркальная поверхность позволяют применять для исследования плёнок оптич. и магнитооптич. методы (основанные на Керра эффекте и Фарадея эффекте), эллипсометрию, а также методы просвечивающей электронной микроскопии, обладающие высоким пространств. разрешением.

Принципиальным вопросом физики тонких плёнок является изучение т. п. размерных эффектов (изменение физ. свойств при уменьшении толщины плёнок во сравнении со свойствами массивного магнетика). Изучение температурной зависимости спонтанной намагниченности  $M_s$  сверхтонких М. п. позволяет проверять квантовую теорию обменного взаимодействия электронов в дву-




Рис. 5. Нейтронограммы  $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$  при выключенном (а) и включённом (б) флиппере.

не только нескомпенсир. спинами электронов недостроенных оболочек ( $d$  или  $f$ ) атомов переходных элементов, она создаётся также поляризацией делокализ. электронов под действием ферромагнитно упорядоченных магн. моментов, при действии на кристалл сильного магн. поля. Она может быть связана с существованием радикалов, а также с перераспределением электронов при образовании хим. связи. Эти тонкие эффекты могут быть исследованы методами М. п.

Экспериментально измеренные магн. структурные факторы  $F_m$  используют в качестве коф. ряда Фурье, суммирование (свертка) которого даёт распределение спиновой плотности в магн. элементарной ячейке кристалла. Если при этом из  $F_m$  вычесть ту часть магн. распределение, края обуславливает сферически-симметричное распределение электронов в атоме, то результатирующая картина соответствует (делокализованной) спиновой плотности в магн. элементарной ячейке. На рис. 6 представлена картина делокализ. спиновой плотности в  $\alpha\text{-Fe}$ , полученная вычитанием из экспериментально измеренных интенсивностей магн. рассеяния сферичес-




Рис. 6.

тасия. Если при этом из  $F_m$  вычесть ту часть магн. распределения, края обуславливают сферически-симметричное распределение электронов в атоме, то результатирующая картина соответствует (делокализованной) спиновой плотности в магн. элементарной ячейке. На рис. 6 представлена картина делокализ. спиновой плотности в  $\alpha\text{-Fe}$ , полученная вычитанием из экспериментально измеренных интенсивностей магн. рассеяния сферичес-