

Табл. 5.—Точки Кюри ферромагнитных соединений переходных *d*-и *f*-металлов с нормальными химическими элементами

Соединение	T_c , К	Соединение	T_c , К
FeBe ₂	823	Co ₂₀ Al ₃ B ₆	406
Fe ₂ B	747	Mo ₃ ZnC	368
Fe ₃ C	483	Co ₂ Mn ₂ C	733
Fe ₂ C	653	Co ₂ MnSi	985
Fe ₃ Si	823	SmZn	125
Fe ₅ Si ₃	373	GdZn	270
Fe ₄ N	761	TbZn	206
Fe ₃ P	716	DyZn	144
Co ₃ B	747	HoZn	80
Fe ₃ NiN	1033	ErZn	50

Табл. 6.—Точки Кюри ферромагнитных соединений актинидов и трансуранных элементов

Соединение	T_c , К	Соединение	T_c , К
ThFe ₁₇	295	NpFe ₂	500
ThCo ₅	415	NpN	87
ThCo ₁₇	1053	PuFe ₂	600
UFe ₂	170	PuAs	129
UH ₃	182	PuPt	19
UPt	27	AmFe ₂	375
UAu ₄	565	CmN	0,5

Табл. 7.—Точки Кюри аморфных ферромагнитных соединений

Соединение	T_c , К	Соединение	T_c , К
Fe ₈₀ B ₂₀	647	Fe ₈₀ Y ₂₀	140—150
Fe ₈₀ P ₁₀ C ₃ B ₁	565	Fe ₉₀ Lu ₁₀	120
Fe ₈₂ P ₁₆ B ₂	617	Fe ₈₄ Lu ₁₆	210
Fe ₈₄ Y ₁₆	160	Fe ₇₄ Lu ₂₅	160
Fe ₉₀ Y ₁₀	140—170	K ₂ NiF ₄	6,25

Табл. 8.—Точки Кюри некоторых ферромагнитных полупроводников

Соединение	T_c , К	Тип структуры
EuO	69,4	Монокалькогениды
EuS	16,5	—»—
EuSe	2,8	—»—
CdCr ₂ S ₄	84,5	Халькогениды шпинелей хрома
CdCr ₂ Se ₄	130	—»—
HgCr ₂ S ₄	60	—»—
HgCr ₂ Se ₄	106	—»—
CdCr ₂ S	85,1	—»—
CdCr ₂ Se	124	—»—
CdCr ₂ S _x Se _{1-x}		—»—
$x=0,85$	88,5	
$x=0,70$	91,5	
$x=0,55$	96,8	
$x=0,25$	107,6	

Табл. 9.—Точки Кюри ферромагнитных сверхпроводников

Соединение	T_c , К	Соединение	T_c , К
GdRh ₄ B ₄	5,8	ErRh ₄ B ₄	0,93
TbRh ₄ B ₄	7,4	HoMo ₆ S ₈	0,7
DyRh ₄ B ₄	10,7	HoMo ₆ Se ₈	0,53
HoRh ₄ B ₄	6,7		

Наряду с кристаллическими веществами ферромагнитный порядок обнаружен также в аморфных (метастабильных) металлических сплавах и соединениях (табл. 7) (см. *Металлические стёкла*), а также в аморфных магнетиках, являющихся соединениями 3d-металлов и РЗМ с металлоидами (В, С, Н, Р, S и др.) и в целом по свойствам мало отличающихся от соответствующих кристаллических веществ (за исключением *магнитной анизотропии*). Для т. н. слабых Ф., относящихся к классу соединений переходных парамагнитных металлов с нормальными элементами (металлами и металлоидами), характерны следующие значения T_c : 28 К для ZrZn₂, 29 К для MnSi, 41 К для Ni₃Al; магнетизм этих веществ определяется коллективизир. электронами. Число изученных неметаллических Ф. пока значительно меньше, чем металлических; наибольшими являются *магнитные диэлектрики* (в частности, *ферриты*), а также *магнитные полупроводники* типа халькогенидов двухвалентного РЗМ европия EuX, где X=O, S, Se, Te (первым из них в 1961 открыт EuO). Синтезировано и изучено большое число Ф.—соединений Eu_{1-x}R_xO типа твёрдых растворов на основе моноокиси Eu с РЗМ (R=Sm, Gd); в частности, при $x=0,015$ точка Кюри в Eu_{1-x}Gd_xO и Eu_{1-x}Sm_xO повышается соответственно до 135 и 130 К (по сравнению со значением 69,4 К для $x=0$).

Особую группу Ф. образуют сильно разбавленные растворы замещения парамагнитных атомов, напр. Fe или Co в диамагнитной матрице Cu, Au или Pd. В этих веществах атомные магнитные моменты распределены неупорядоченно, т. е. при наличии ферромагнитного порядка отсутствует атомный порядок. Магнитное упорядочение наблюдается также в *магнитных сверхпроводниках*, несмотря на «антагонизм» между ферромагнетизмом и сверхпроводимостью. Среди РЗМ и актинидных магнетиков большой интерес представляют т. н. кондукторские магнетики (см. *Кондо-решётки, Кондо-эффект*), к-рые в большинстве случаев относятся к антиферромагнетикам; известен, однако, ряд кондукторских Ф. на основе церия, в т. ч. Ce₄Bi₃, CeRh₃B₂, CeSi₃ при $x \leq 1,85$, CeSi_{2-x}Ge_x, CeNi_xPt_{1-x}, Ce_xLa_{1-x}Ge₂.

По величине коэрцитивной силы H_c все Ф. делятся на магнитно-мягкие и магнитно-твёрдые. Первые, обладают малой H_c и значит, магнитопроницаемостью; вторые имеют большие значения H_c и намагниченности остаточной M_r .

Ф. играют существенную роль в разл. областях совр. техники: *магнитно-мягкие материалы* используются в электротехнике (трансформаторы, генераторы, электромоторы и т. п.), в слаботочечной технике связи, радиотехнике и электронике; *магнитно-твёрдые материалы* применяются для изготовления пост. магнитов, в ускорит. технике и т. п.

Лит. см. при ст. *Ферромагнетизм*, а также: 1) Редкоземельные ферро- и антиферромагнетики, М., 1965; 2) Тейлор К., Дарби М., Физика редкоземельных соединений, пер. с англ., М., 1974; 3) Меттесель З., Маттис Д., Магнитные полупроводники, пер. с англ., М., 1972; 4) Бамбуров В. Г., Борухович А. С., Самохвалов А. А., Введение в физикохимию ферромагнитных полупроводников, М., 1988; 5) Сверхпроводимость в тройных соединениях, под ред. Э. Фишера, М. Майпла, пер. с англ., т. 2. Сверхпроводимость и магнетизм, М., 1985; 6) Ирхин В. Ю., Кацельсон М. И., Проблема кондукторских магнетиков, «Физ. мет. и металловед.», 1991, № 1, с. 16; 7) *Amorphous magnetism*, ed. by H. O. Hooper, de A. M. Graaf, N. Y., 1973; 8) DIGESTS of Intermag-93, April 13—16, 1993, Stockholm, Sweden; 9) International Conference on the Physics of Transition Metals, Darmstadt, 20—24, 1992, L., 1993.

С. В. Вонсовский.

ФЕРРОМАГНИТНЫЕ ДОМЕНЫ—макроскопич. области ферромагнетика с разл. ориентациями спонтанной однородной намагниченности в одном из возможных направлений, соответствующих минимуму энергии *магнитной анизотропии* одного или неск. типов (естественной кристаллографической, наведённой, анизотропии формы, магнитоупругой, поверхностной). а в общем случае и энергии намагниченности во внешн. магнитном, магнитостатическом и упругом полях.

Представление о Ф. д. впервые было введено П. Вейсом (P. Weiss) в 1907 для того, чтобы согласовать существование спонтанной намагниченности железа с равенством ну-